



SCHEDA TEHNICA

DESCRIERE

FA 1000 este un fundal monocomponent in solutie apoasa, pe bază de rășini acrilice modificate, în special recomandat să reechilibreze oxidarea lemnului în ciclurile de lacuire cu produse pe baza de apa. Datorita formulei sale face ca suprafața de lemn sa se impregneze puternic, (in acest fel nu este necesara șlefuirea lemnului înainte de vopsire). În plus, Fondul FA 1000 reduce in mod vizibil efectul de albire a sărurilor de siliciu prezente în unele tipuri de esente lemnoase.

DATE TEHNICE

Tip: fundal acril-uretanic in dispersie apoasa
 Vascositate (Ford 4..... 20 secunde
 Greutatea specifică: 1.04 kg / lt
 Pregatirea produsului di praf 35 min.
 Slefuirea: inutila
 Aplicarea: cu role, pensula
 Acoperirea cu straturi ulterioare: 1.30-2.00 ore după
 Consumul mediu: 80-100 g / mg
 Depozitare: 12 luni
 Conditii de aplicare: între + 15 ° C și + 25 ° C cu u.r. la fel la 55-60%.
 Valorile indicate au fost calculate în condiții standard (23 ° C și 55% umiditate).

INDICAȚII

Nu se aplică acest produs într-un ambient excesiv de rece și umed. În timpul aplicării, să se evite curenții de aer.
 Acclimatiza produsul înainte de aplicare. Va trebui să se slefuiasca podeaua cu precizie folosind hartie abraziva sau bureti , într-un mod progresiv: după chituire se va slefui cu o hartie de granulatie 80/120; apoi pentru șlefuirea intermediară între straturi de vopsea cu un șmirghel de 180/220. În acest fel, putem optimiza calitatea lucrării și îmbunătățirea aspectului final.
 Pentru orice alte informații care se referă la eventuale schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic

For any questions covering any changes in operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața de lucru va trebui mai intai să fie chituita, slefuita neted, perfect curatata de materiale vrac sau resturi, în general.
 Pentru punerea în aplicare folosiți instrumente și containere curate.
 Este recomandabil să se aplice un prim strat de produs pentru a evita variațiile de culoare pe anumite esente lemnoase.
 Aplicați un prim strat de vopsea în mod uniform și omogen, evitând curenții de aer.
 După uscare completa, podeaua poate fi șlefuita cu șmirghel de granulatie fina (180-220).

PREGATIREA PRODUSLUI

Produsul este deja gata de utilizare: Este recomandat sa se agită recipientul pentru 1-2 minute înainte de aplicare.
 Vopseaua poate fi de asemenea utilizata si ca fundal.

APLICARE

Aplicați un prim strat de vopsea în mod uniform și omogen, evitând curenții de aer. După uscare completa, podeaua poate fi șlefuita cu șmirghel de granulatie fina (180-220). Aspirați și revopsiți cu două straturi ale aceluiași produs, respectand timpul de uscare dintre cele doua straturi.



FA 1000

VOPSEA DE FUNDAL IN SOLUTIE APOASA
PENTRU PARDOSLEI DIN LEMN

SCHEDA TEHNICA

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU CU ROLA CU PAR RAS

80-100 g / mp (în funcție de suprafața de lucru).

DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui. A se proteja de îngheț.

AMBALARE

Canistra de 5 litri sau 10 litri.

ATENȚIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandat a se efectua un test preliminar.

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.