



SCHEDA TEHNICA

DESCRIERE

IDROSIL A este o soluție apoasă de săruri de siliciu, indicat pentru consolidarea suprafețelor de bază și a substraturilor pe baza de ciment cu lipsa de consistență sau făinoase. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: o elevată capacitate de penetrare, lipsa totală de V.O.C., nici un fel de miros rezidual. Acest produs este, de asemenea, potrivit pentru lipirea ceramicii și a parchetului pe suporturi radiante. Va trebui să fie atașat cu utilizarea exclusivă de adezivi și grunduri pe bază de rășini epoxidice și / sau ciment.

DATE TEHNICE

Aspectul:..... este un lichid transparent incolor
 Tipul de produs o soluție apoasă de săruri anorganice de siliciu
 Temperatura minimă de aplicare: la +12 ° C
 Greutate specifică: 1.38 kg / l
 Pot Life:..... > 2 ore min. la 25 ° C
 Accesibilitate pedonală după aplicare: 6/8 ore la 25 ° C
 Timp de așteptare înainte de stabilire: 5/7 ore la 25 ° C

INDICAȚII

1. Nu utilizați IDROSIL A împreună cu solvenți sau produse pe baza de solvenți organici.
2. Evitați utilizarea produsului pe anhidrite, gips, marmura, ceramica și așa mai departe. (cu o compoziție diferită de cea a cimentului).
3. Verificați întotdeauna umiditatea și condițiile de întreținere a substratului ce va fi tratat prin utilizarea de instrumente adecvate.
4. Înainte de aplicare, aclimatizați produsul la o temperatură între +15 ° C și 35 ° C.
5. Asigurați-vă că mediul de lucru are o valoare a umezelii relativă <70%.
6. Nu se aplică pe suprafețe umede.
7. Îndepărtați cu atenție formarea prafulor saline după uscarea suportului. Îcățuri.
8. Este un produs caustic (curățați imediat cu apă orică picătură de produs căzută pe metale, marmura, sticlă, ceramica)
9. Pentru curățarea instrumentelor de lucru utilizați exclusiv apă.
10. Pentru manipularea produsului, folosiți mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.

Pentru eventuale informații care se referă la orice fel de schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de tratat trebuie să fie curățate bine de praf, mușgaiuri sau alte materiale străine.

PREGATIREA PRODUSULUI

Produsul este deja gata pentru utilizare.

APLICAREA PRODUSULUI

Se aplică direct pe suportul, distribuirea produsului se va face uniform evitând stagnarea materialului.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU CU ROLA

400-600 gr / mp. (În funcție de condițiile suprafeței de instalare).

**SCHEDA TEHNICA****DEPOZITARE**

Produsul isi păstrează propria garanție în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

AMBALARE

Canistră de 10 kg PE

ATENȚIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandat a se efectua un test preliminar.

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.