



MA 2000
VOPSEA BICOMPONENTA
IN SOLUTIE APOASA
PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

DESCRIERE

MA 2000 este o vopsea alcatuita din de două componente in solutie apoasa, pe baza de rasini poliuretanice modificate, specifica pentru vopsirea pardoselilor din lemn supuse la trafic intens. Este disponibil în versiunea semi-luciosa si mata-opaca.

Usor de aplicat capacitate de, acoperire excelenta, are o deosebita rezistenta superficiala pe suprafata mare și este foarte apreciata pentru efectul catifelat ce creează pe finisaj. Produsul MA 2000 este de asemenea potrivit pentru cicluri mixte (pe substraturi în solvent), datorită excelentei sale capacitatii de aderență. În timpul vopsirii se poate observa "efectul de umed" tipic vopselelor pe bază de solvenți. Utilizabil nu doar pentru parchet, dar si pentru alte substraturi din lemn, cum ar fi plinte, tocarie, ferestre si structuri din lemn, în general.

DATE TEHNICE

Aspectul rășinii de bază (A):..... lichid incolor. opalescent
 Aspect întăritor (B):..... lichid uleios transparent.
 VAscozitate A + B (Ford 4): 14 sec.
 Luciu:..... Glossy Glos 85; Lucioasă, semi-lucioasă 30; 15 mat lucios.
 Tipul de produs:..... dispersie apoasă de rășină acril-uretananica modificata
 Raport de volum a amestecului: 9 : 1 (comp. A 9 litri + comp. B 1 litru = 10 litri de produs final)
 Temperatura minima de aplicare: +12 C.....
 Greutate specifică: 1,04 g / ml
 Pot Life:..... 80/100 min. la 25 ° C
 Prepararea din praf:..... 0 min. la 25 ° C
 Trafic pietonal: 3/4 h la 25 ° C
 Timpul de așteptare pentru reacoperire:..... 4/6 h la 25 ° C.

INDICAȚII

Se amestecă bine intaritorul cu vopseaua. În timpul aplicării, să se evite curenții de aer. Aclimatizați produsul înainte de aplicare. Înainte de vopsire va trebui să slefuiți podeaua cu precizie folosind hartii sau bureti abrazivi, într-un mod progresiv: după chituiră folosiți șmirghel de granulație medie 80/120 ; pentru șlefuirea intermediară între straturi de vopsea folosiți cea de 180/220. În acest fel puteți optimiza activitatea și îmbunătăți aspectul final. Pentru orice alte informații care se referă la diverse schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

For any questions covering any changes in operations, contact your technical service.

REGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața de lucru trebuie să fie mai întâi tratată cu un strat de Fondul FA 1000 pe baza de apă. Containerele utilizate pentru aplicarea trebuie să fie curate. Este recomandabil să se agite recipientul timp de 1- 2 minute, înainte de aplicare. Dispersați omogen intaritorul (componenta B) în rășină (componenta A), eventual cu ajutorul unui betişor, respectând raportul de cataliză: 9 parti de rășină la 1 parte de întăritor; lăsați să reactioneze cele două substanțe ale amestecului timp de 10 minute. Aplicați un prim strat de vopsea într-un proiect uniform și omogen, evitând curenții de aer. După uscarea completă, podeaua poate fi șlefuită cu un șmirghel de granulație fină (180-220).

PREGATIREA PRODUSULUI

Amestecați omogen intaritorul (componenta B) în rășină (componenta A), (eventual cu ajutorul unui mixer electric), respectând raportul de cataliză: 9 parti de rășină la 1 parte de întăritor; lăsați să aibă loc pre-reacția chimică a amestecului timp de 10 minute.



MA 2000
VOPSEA BICOMPONENTA
IN SOLUTIE APOASA
PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

APLICARE

Aplicati un prim strat de vopsea în mod uniform și omogen, evitând curentii de aer.
 După completa uscare, podeaua poate fi șlefuita cu șmirghel de granulație fină (180-220).

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

Produsul se va aplica cu ajutorul unei pensule sau rul cu parul scurt. În funcție de suprafața de lucru se va ajunge a folosi în jur de 80-100 gr/mp.

DEPOZITARE

Produsul își păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și lumina directă a soarelui.
 A se proteja de la îngheț.

AMBALARE

Rezervor de 9 litri PE (componenta A)
 Sticlă de 1 litru PE (componenta B)

ATENȚIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.
 Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această schemă sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandat a se efectua un test preliminar.
 Compania Viscol își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.
 Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.