



## SCHEDA TEHNICA

### DESCRIERE

**MH UNI** este un lac poliuretanic inovatoare, monocomponent, pentru parchet; este un produs care înlocuiește produsele tradiționale pe baza de solvent, cu performanțe superioare și de impact poluant redus asupra mediului, fiind alcătuit din substanțe organice volatile cu un conținut redus de V.O.C.. Este indicat în mod deosebit pentru pardoseli supuse la abraziuni puternice (trafic intens). Ulterioare avantaje există la nivel de aplicație pentru că este un produs cu mare plenitudine, poate fi suficientă chiar și o singură aplicare a produsului pentru a avea rezultate estetice bune.

### DATE TEHNICE

Aspect: ..... lichid transparent uleios.  
 Tipul de produs: ..... prepolimeri de poliuretan modificați.  
 Vâscozitate: ..... 40 sec.  
 Uscat, reziduu solid: ..... > 70%  
 Temperatura minimă de aplicare: ..... +12 °C  
 Greutate specifică: ..... 1,2 g / ml  
 Pot Life: ..... 90 min. la 25 °C  
 Accesibilitatea circulației după aplicare: ..... 36 h la 25 °C.

### INDICAȚII

1. Nu se aplică acest produs într-un mediu excesiv de rece și umed. În timpul aplicării, să se evite curenții de aer.
2. Acclimatiza produsul înainte de aplicare. Este de preferat a se șlefui cu precizie podeaua înainte de aplicare cu ajutorul de bureți abrazivi sau cartoane abrazive într-un mod progresiv: după chituiră se va face o șlefuire cu hârtie abrazivă de 80/120; apoi o șlefuire intermediară între cele două straturi de vopsea cu un grit 180/220. În acest fel, putem optimiza activitatea și îmbunătăți aspectul final.

**Pentru orice informații care se referă la ulterioare schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.**

### PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața care urmează să fie vopsită va trebui mai întâi să fie chituită, șlefuită neted, perfect curată și lipsită de materiale vrac sau resturi, în general. Pentru punerea în aplicare a lacului folosiți instrumente și containere curate.

### PREGATIREA PRODUSULUI

Produsul este deja gata de utilizare. Se recomandă să se amestece mai întâi timp de 1-2 minute.

### APLICARE

Aplicați un prim strat de vopsea într-un mod uniform și omogen, evitând curenții de aer. Dacă după uscarea completă suprafața nu rezultă a fi suficient de opacă, se poate aplica o a doua mână de lac după șlefuirea cu hârtie abrazivă fină (180-220). Aspirați și vopsiți din nou cu un alt strat de același produs, respectând timpul de uscare între cele două straturi.

### RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

A se folosi rolă cu părul scurt, 80-100 gr / mp. (în funcție de suprafața de lucru).

**SCHEDA TEHNICA****DEPOZITARE**

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui. A se proteja de îngheț.

**AMBALARE**

Canistra de 5 litri sau 10 litri

**ATENȚIE**

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandat a se efectua un test preliminar.

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

**ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.**