



SCHEDA TEHNICA

DESCRIERE

MV80 este o vopsea monocomponenta în soluție apoasă pe baza de rășini poliuretanică modificată, specifică pentru vopsirea parchetului. Produsul este disponibil fie ca vopsea lucioasă, semi-lucioasă și vopsea cu aspect mat. Este ușor de aplicat, valorizează caracteristicile naturale din esența lemnului, dându-i un ton cald și deține o excelentă capacitate de acoperire a suprafeței. Utilizabil nu doar pentru parchet, ci și pentru alte substraturi de lemn, cum ar fi plinte, perle și margelele de lemn, ferestre și structuri din lemn, în general.

DATE TEHNICE

Aspectul:..... lichid opalescent bej.
 Tipul de produs:..... vopsea acril-poliuretanică în dispersie apoasă
 Luciu:85 Gloss luciu strălucitor; lucioasă, semi-lucioasă 30Gloss ; 15Gloss mat lucios.
 Viscositate (Ford 4):..... 16 sec.
 Greutate specifică: 1.03 kg / lt
 Pot Life:..... > 2 ore la 25 ° C
 Pregătirea vopselei: 25 min.
 Suprafața de uscare:..... 3/5 ore
 Slefuirea:..... se va face după min. 6/8 ore
 Metoda de aplicare:..... rolă, pensulă sau prin pulverizare.
 Acoperit cu straturi ulterioare:..... După doar 6 - 8 ore de
 Condiții de aplicare:..... între + 15 ° C și + 25 ° C cu umiditate egală cu 55% - 60%

Valorile indicate au fost calculate în condiții standard (25 ° C și 55% de umiditate).

INDICAȚII

Acest produs nu se aplică într-un mediu excesiv de rece și umed. În timpul aplicării, să se evite curenții de aer. Aclimatiza produsul înainte de aplicare. Este oportun să se curețe bine podeaua prin șlefuire progresivă: după chitarea suprafeței cu șmirghel de 80/120; se va face o șlefuire intermediară cu șmirghel de 80/220 între prima și a doua mană de vopsea. În acest fel, putem optimiza calitatea lemnului vopsit și îmbunătățirea aspectului final. Pentru eventuale informații care se referă la orice altfel de schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

For any questions about changes to operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele care urmează să fie vopsite, mai întâi vor trebui să fie chituite, slefuite neted, perfect curățate de praf și orice fel de materiale rămase sau resturi, în general. Pentru folosirea adecvată a vopselei folosiți instrumente și containere curate. Este recomandabil să se aplice un prim strat de amorsa pentru a se evita variațiile de culoare pe unele esențe de lemn. Aplicați un prim strat de vopsea într-un mod uniform și omogen, evitând curenții de aer. După uscarea completă a vopselei, podeaua poate fi șlefuită cu șmirghel de o granulație fină (180-220).

PREGATIREA PRODUSLUI

Produsul este gata de utilizare: Este recomandat să se agită recipientul pentru 1-2 minute înainte de folosire. Vopseaua poate fi de asemenea folosită ca amorsă.



SCHEDA TEHNICA

APLICARE

Aplicati un prim strat de vopsea într-un mod uniform și omogen, evitând curenții de aer.

După uscare, podeaua poate fi șlefuită cu șmirghel de granulație fină (180-220).

Aspirați bine prafurile și resturile și revopsiți cu două straturi succesive ale aceluiași produs, respectând timpul de uscare între cele două straturi.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU CU ROLA

A se folosi rola cu părul scurt; 80-100 gr/mp. (În funcție de suprafața de lucru).

DEPOZITARE

Produsul își păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

A se proteja de îngheț.

AMBALARE

Canistra de 5 litri sau 10 litri.

ATENȚIE

he information contained in this data sheet is based on our best knowledge and preparation.

However, this cannot be interpreted as a commitment to guarantee, since the means, place of employment and the application conditions are beyond our control. So we do not assume any liability for unauthorized use of the product as the advice given in this application is indicative. In the case where there is any doubt about the application, it is recommended to perform preliminary tests.

The company Viscol s.n.c. therefore reserves the right to change or update this sheet without notice.

Users of the product are advised to check that you have the latest update.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.