



SCHEDA TEHNICA

DESCRIERE

VISEDIL K10 este un adeziv structural de bună calitate, compus din un sistem epoxi-poliuretanic bi-component (A + B), specific pentru lipirea podelelor de lemn. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: contracție scăzută, lipsa de apă liberă, lipsa solvenți de inflamabile, fără etichetare CE. Acest produs este specific pentru lipirea pardoselilor din lemn pe beton, marmura, ceramica, portelan, etc., deosebit de potrivit pentru prepararea de pardoseli radiante.

DATE TEHNICE

Aspectul bazei aluat (componenta A): tixotropic pastă albă
 Aspect intaritor (componenta B): pasta tixotropica pigmentata pentru lemn de culoare deschisa și lemn de culoare închisă
 Raport în greutate de amestec: 9:1 (9 kg componenta A + comp. B 1 kg = 10 kg de produs final)
 Temperatura minima de aplicare: +12 ° C
 Greutate specifică: 1.60 kg / L
 Pot Life: 80/110 min. la 25 ° C
 Trafic pietonal după lipire: 10/12 25 ° C
 Timpul de așteptare pentru slefuire: 3/4 zile la 25 ° C

INDICAȚII

1. Verificați întotdeauna umiditatea substratului și umiditatea din podea prin utilizarea de instrumente adecvate.
2. Înainte de instalare, se aclimatizează elementele din lemn și alte produse de instalare (adezivi, grunduri, lacuri), la o temperatură între +15 ° C și 35 ° C.
3. Asigurați-vă că suprafața de lucru are o valoare de umiditate relativă <70%.
4. Nu folosiți produsul într-un ambient excesiv de umed.
5. Nu lipiți parchetul în partile laterale (fețe și capete).
6. Aerisiți zona în timpul aplicării produsului.
7. Nu folosiți lipici pentru a umple crăpăturile din podeaua de lemn.

For any questions about changes to operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de lipit trebuie să fie lipsite de praf, mușgai sau alte materiale străine.
 Este important să se verifice conținutul de umiditate al stratului suport și lemnul înainte de lipirea pe podea; care trebuie să fie mai mică de 2% din sapa de ciment și nu mai mult de 0,5% în sapa anhidrida.
 În timp ce elementele de pardoseala de lemn trebuie să aibă un conținut de umiditate de 7-9%.
 Sapele din beton cu un conținut ridicat de umiditate, sau prea subțire ar trebui să fie tratate cu PN100 grund înainte. Pentru lipirea pe pardoseli existente, cum ar fi ceramica și marmura, este de dorit de a îmbunătăți aderența prin șlefuirea suprafeței și cu grijă curățarea tuturor resturilor. Apoi, tratați suprafața cu promotorul de adeziune (SOLUȚIE KDM) înainte de aplicarea adezivului.

PREGATIREA PRODUSLUI

Se toarna intaritorul (componenta B) în rășina de bază (component A) și se amestecă bine cele două componente (1 kg comp. B la 12 kg comp. A). Produsul trebuie amestecat pentru aproximativ 5 minute, de preferință cu un mixer electric la viteza mică pentru a evita supraîncălzirea (250/500 rpm).



VISDIL K10

ADEZIV EPOXI-POLIURETANIC
PENTRU LEMNARIE

SCHEDA TEHNICA

APLICARE

Întindeți adezivul pe podea cu o spatula dintata, apoi se aplică elementul de lemn, asigurându-vă că lipiciul fost bine intins pe toate suprafețe de contact. Echipamentul poate fi curățat cu diluent nitro sau alcool etilic.

RANDAMENT MEDIU DE SPATULARE

1000-1600 gr / mp. cu utilizarea de o spatula dintata (în funcție de suprafața de instalare).

DEPOZITARE

Produsul se păstrează în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15 ° -35 ° C și 35-70% umiditate relativă), pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilate, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

AMBALARE

PE găleată 9 kg. (component A)
Borcan de 1 kg. PE (componenta B)

ATENȚIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandat a se efectua un test preliminar.

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.