



VISEDIL K18
ADEZIV EPOXI-POLIURETANIC
 PENTRU LEMN DE ORICE CULOARE

DESCRIERE

VISEDIL K18, un adeziv structural de înaltă calitate, compus dintr-un sistem epoxi-poliuretanic bicomponent (A + B), specific pentru lipirea pardoselilor din lemn. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: o aderență excelentă, contracție scăzută, lipsit de rezidu apos și fără solvenți ușor inflamabili. Acest produs este specific pentru lipirea pardoselilor din lemn pe beton, marmura, ceramica, portelan, etc., este deosebit de potrivit pentru prepararea pardoselilor radiante.

DATE TEHNICE

Aspectul adezivului de baza (componenta A):..... tixotrop pastă albă
 Aspect intaritorului (componenta B):..... pasta tixotropica pigmentata pentru lemn de orice culoare
 Raportul de amestec in greutate : 09:01 (comp. 9 kg A + comp. B 1 kg = 10 kg de produs final)
 Temperatura minima de aplicare: +12 ° C
 Greutate specifică: 1.60 kg / L
 Pot Life:..... 60/80 min. la 25 ° C
 Trafic pietonal după lipire: 6/8 a 25 ° C
 Timpul de așteptare pentru slefuire: 3/4 zile la 25 ° C

INDICAȚII

1. Verificați întotdeauna umiditatea substratului și umiditatea din podea cu ajutorul instrumentelor adecvate.
2. Înainte de instalare, trebuie să se aclimatizeze elementele de lemn și celelalte produse de instalare (adezivi, grunduri, lacuri), la o temperatură între +15 ° C și 35 ° C.
3. Asigurați-vă că suprafața substratului de lipire are o valoare de umiditate relativă <70%.
4. A nu se lucra într-un mediu excesiv de umed.
5. Nu lipiți parchetul pe suprafețele laterale (margini și capete).
6. Aerisiți zona în timpul aplicării produsului.
7. Nu folosiți lipici pentru a umple crăpăturile din podeaua de lemn.

Pentru orice informații ulterioare care se referă la orice fel de eventuale modificări în operațiile de lucru, contactați serviciul tehnic.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de lipit trebuie să fie lipsite de praf, mușgai sau alte materiale străine. Este important să se verifice conținutul de umiditate al stratului suport și lemnul înainte de lipire parchetului; care trebuie să fie mai mică de 2% din sapa de ciment și nu mai mult de 0,5% în sapa anhidrică. În timp ce elementele de pardoseală de lemn trebuie să aibă un conținut de umiditate de la 7% la 9%. Pardoselile din beton cu un conținut ridicat de umiditate, sau prea subțiri vor trebui să fie tratate cu PN100 grund înainte de utilizarea adezivului. Pentru lipirea pe pardoseli deja existente, cum ar fi ceramica și marmura, este de dorit, pentru a îmbunătăți aderența, șlefuirea suprafeței și înlăturarea resturilor. Apoi, tratați suprafața cu promotorul de adeziune (SOLUȚIE KDM) înainte de aplicarea adezivului.

PREGATIREA PRODUSLUI

Se toarna intaritorul (componenta B) în rășina de bază (component A) și se amestecă bine cele două componente (1 kg de comp. B la 10 kg de comp. A). Produsul trebuie amestecat pentru aproximativ 5 minute, de preferință cu un mixer electric la viteza mică pentru a evita supraîncălzirea produsului (viteza 250/500 rpm).



VISEDIL K18

ADEZIV EPOXI-POLIURETANIC
PENTRU LEMN DE ORICE CULOARE

SCHEDA TEHNICA

APLICARE

Întindeți adezivul pe podea (suprafața de substrat) cu o spatula dintata, apoi se aplică elementele din lemn (de ex. parchetul),facand atenție ca toata suprafața de contact a substratului sa fie bine acoperita de adeziv.

Echipamentul poate fi curățat cu diluent pe baza de nitro sau alcool etilic.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

1000-1600 gr / mp. utilizand o spatula dintata (în funcție de suprafața de lucru).

DEPOZITARE

Produsul isi păstrează calitatile din garanție în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 ° C și 35-70% umiditate relativă) pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

AMBALARE

Galeata de 9 kg (component A)

Borcan de 1 kg (componenta B)

ATENȚIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru,este recomandat a se efectua un test preliminar.

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.