



VISEDIL KE22
ADEZIV POLIURETANIC
BICOMPONENT
PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

DESCRIERE

VISEDIL KE22 este un adeziv structural de înaltă calitate, constând dintr-un sistem poliuretanic alcătuit din 2 componente (A + B), specific pentru lipirea pardoselilor din lemn. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: o contracție scăzută sau extindere scăzută, lipsa de apă reziduă, lipsa solventilor ușor inflamabili. Acest produs este specific pentru lipirea pardoselilor din lemn pe beton, marmura, ceramică zgariată, etc., de asemenea se poate folosi și pentru lipirea parchetului pe suporturi radiante.

DATE TEHNICE

Aspectul componentului de bază (component A):..... pasta tixotropica de culoare albă.

Aspectul componentului întăritor (componenta B): .. caramel lichid.

Raportul de amestec în greutate: 09:01 (comp. 9 kg A + comp. B 1 kg = 10 kg de produs final)

Temperatura minimă de aplicare: +12 °C

Greutatea specifică: 1.54 kg / l

Pot Life: 60/70 min. la 25 °C

Traficul pietonal după lipire: 10/12 ore la 25 °C

Timpul de așteptare pentru slefuire: 3/4 zile la 25 °C.



INDICAȚII

1. Verificați întotdeauna umiditatea substratului și din podeaua de lipit utilizând instrumente adecvate.
2. Înainte de a începe lipirea, trebuie acclimatizate bine elementele din lemn și toate celelalte produse de instalare (adezivi, grunduri, lacuri), la o temperatură între +15 °C și 35 °C.
3. Asigurați-vă că suprafața de lucru are o valoare de umiditate relativă <70%.
4. Nu folosiți adezivul într-un ambient excesiv de umed.
5. Nu lipiți parchetul pe fețele laterale și capete.
6. Aerisiți zona în timpul aplicării produsului.
7. Nu folosiți (adezivul) lipiciul pentru a umple crăpăturile din podeaua de lemn.

For any questions about changes to operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de lipit trebuie să fie lipsite de praf, mușgai sau alte materiale străine.

Este important să verificați conținutul de umiditate a substratului și a lemnului înainte de lipire; care trebuie să fie mai mică de 2% în șapă de ciment și nu mai mult de 0,5% în sapa anhidrică. În timp ce elementele podelei din lemn trebuie să aibă un conținut de umiditate de la 7% la 9%. Sapele din beton cu un conținut ridicat de umiditate sau prea subțiri vor trebui să fie tratate cu PN100 grund, înainte de lipire. Pentru lipirea pe pardoseli pre-existente, cum ar fi ceramica și marmura, este de dorit, pentru a îmbunătăți aderența, o șlefuire pe toată suprafața și înlăturarea resturilor. Apoi, tratați suprafața cu promotorul de lipire (SOLUȚIE KDM) înainte de aplicarea adezivului.

PREGATIREA PRODUSLUI

Se toarna întăritorul (componentul B) în rășina de bază (componentul A) și se amestecă bine cele două componente (1 kg de compus B + 9 kg de compus A). Produsul trebuie amestecat pentru aproximativ 5 minute, de preferință cu un mixer electric la viteză mică, pentru a evita supraîncălzirea (viteza 250/500 rpm).



VISEDIL KE22
ADEZIV POLIURETANIC
BICOMPONENT
PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

APLICARE

Întindeți adezivul pe podea cu o spatula dintata, apoi se aplică elementele de lemn, asigurându-vă că lipiciul a fost bine extins pe toata suprafeța de contact. Echipamentul poate fi curățat cu diluent nitro sau alcool etilic.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

1000-1600 gr / mp. utilizand o spatula dintata (depinde de conditiile suprafeței de instalare).

DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 ° C și 35-70% umiditate relativă), pentru o perioadă de 6 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilate, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

AMBALARE

Galeata de 9 kg (component A)

Borcan de 1 kg (component B)

ATENȚIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandat a se efectua un test preliminar.

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.