



VISEDIL WDR25
ADEZIV ACETOVINILIC
IN DISPERSIE APOASA
 PENTRU LEMN DE ORICE CULOARE

DESCRIERE

VISEDIL WDR25 este un adeziv acetovinilic de o calitate excelentă și cu priză rapidă, motiv pentru care este utilizat în instalarea elementelor din lemn sau pardoselilor de lemn. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: V.O.C. redus, contracție scăzută, lipsa de solvenți ușor inflamabili, absent de etichetarea CE. Acest produs, în general, este specific pentru lipirea pardoselilor, parchetului din lemn, plinte din lemn pe chereștea, sau pe ciment, pe marmura slefuită și/sau pe materiale absorbante.

DATE TEHNICE

Aspectul:..... pasta tixotropica pigmentata pentru lemn de lemn de orice culoare .
 Tipul de adeziv lipici, adeziv polimeric pe baza de acetat de polivinil în soluție apoasă.
 Temperatura minima de aplicare: +12 ° C
 Greutate specifică: 1.35 kg / l
 Pot Life:..... 10/15 min. aproximativ 23 ° C
 Trafic pietonal după lipire: 10/12 ore, la 23 ° C
 Timpul de așteptare pentru slefuire:..... 5/7 zile la 23 ° C

INDICAȚII

1. Verificați întotdeauna umiditatea substratului și umiditatea din podea, utilizând instrumentele adecvate.
2. Înainte de instalare, trebuie să se aclimatizeze toate elementele din lemn și celelalte produse de instalare (adezivi, grunduri, lacuri), la o temperatură între +15 ° C și 35 ° C.
3. Asigurați-vă că suprafața de lucru are o valoare de umiditate relativă <70%.
4. Nu folosiți dezivul într-un ambient excesiv de umed.
5. Nu lipiți parchetul pe partile laterale (capete și margini).
6. Aerisiți zona de lucru în timpul aplicării produsului.
7. Nu folosiți lipici pentru a umple crăpăturile din podeaua de lemn.

Pentru orice informații ulterioare care se referă la eventuale schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de lipit trebuie să fie lipsite de praf, mușegaiuri sau alte materiale străine. Este important să se verifice conținutul de umiditate al stratului de suport și a lemnului înainte de lipirea podelei sau parchetului; care trebuie să fie mai mică de 2% din sapa de ciment și nu mai mult de 0,5% în sapa anhidrică. În timp ce elementele de pardoseală de lemn trebuie să aibă un conținut de umiditate de la 7% la 9%. Sapele din beton cu un conținut ridicat de umiditate sau prea subțiri vor trebui să fie tratate cu un grund compatibil cu VISEDIL WDR25

PREGATIREA PRODUSULUI

Produsul este gata pregătit pentru utilizare. Poate fi aplicat direct pe suportul de beton.

Pentru a obține produsul mai moale și tartinabil, ușor de extins, este suficient să se amestece timp de 5 minute, de preferință cu un mixer electric la viteza mică, evitând supraîncălzirea (burghiu 250/500 rpm).



VISEDIL WDR25
ADEZIV ACETOVINILIC
IN DISPERSIE APOASA
 PENTRU LEMN DE ORICE CULOARE

APLICARE

Întindeți adezivul pe suprafața de suport (de ex. podea) cu o spatula dintata, apoi se aplică elementele din lemn (de ex. parchetul), asigurându-vă că lipiciul, adezivul a fost bine intins pe toate suprafețele de contact, evitând formarea peliculei de exicare pe suprafața adezivului înainte de stabilirea-lipirea lemnului.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

0,8-1.2 Kg / mp. utilizand o spatula dintata (depinde de conditiile suprafeței de instalare).

DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condițiile standard (15-35 ° C și 35-70% umiditate relativă), pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

AMBALARE

Galeata de 25 kg

ATENȚIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe proprii și pe pregătirea noastră. Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produselor noastre, mai ales ca sfatul dat în această cerere este orientativ. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la punerea în aplicare a produsului nostru, se recomandă pentru efectuarea unui test preliminar. Compania Viscol s.n.c. prin urmare, își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că au cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.